








Porenbeton

Produktübersicht

>> nach DIN 4166

Porenbeton Planbauplatten PPpl - 0,5

als Planbauplatten werden Steine in den Wandstärken von 50 bis 115mm bezeichnet. Die Stirnseiten sind glatt, es gibt keine Nut & Feder. Die Rohdichtklasse beträgt generell 0,5. Planbauplatten werden im Dünnbettmörtelverfahren verarbeitet und eignen sich für massive und leichte Trennwände mit geringem Eigengewicht. Aufgrund Ihrer leichter Be- und Verarbeitung werden die Platten ebenso gern im Sanierungsbereich sowie für Einrichtungsgegenstände und das Gestalten von Innenräumen verwendet.

Bild	Steinbezeichnung	Maße in mm L x B x H	Rohdichte- klasse kg / dm ³	Gewicht in kg (ca.)	Stk. je Pal.	cbm je Pal. (ca.)	Materialbedarf		Art.nr.
							Stk. pro qm	Stk. pro cbm	
	Porenbeton - Planbauplatte PPpl - 0,5	600x 50x199	0,5	4,0	240	1,44	8,3	166,7	214050461
		600x 50x249		5,0	180	1,35	6,7	133,3	224050462
	Porenbeton - Planbauplatte PPpl - 0,5	600x 75x199	0,5	5,0	160	1,44	8,3	111,1	214075461
		600x 75x249		7,5	120	1,35	6,7	88,9	224075462
	Porenbeton - Planbauplatte PPpl - 0,5	600x100x199	0,5	8,0	120	1,44	8,3	83,3	212100241
		600x100x249		10,0	84	1,26	6,7	66,7	222100242
	Porenbeton - Planbauplatte PPpl - 0,5	600x115x199	0,5	9,2	104	1,43	8,3	72,5	212115241
		600x115x249		11,5	72	1,24	6,7	58,0	222115242
	Dünnbettmörtel zur Vermauerung von Plansteinen			15 kg	80		Verbrauch: ca 15kg / Steinpalette entspricht ca. 10kg / cbm		100002000
				20 kg	64		Die Abnahme von einzelnen Säcken ist möglich!		100002050