



Porenbeton

Produktübersicht






>> nach PS DIN EN 771-4

Porenbeton Planstein / PP4-06

Unsere geprüfte Wärmeleitfähigkeit dieser Steine beträgt:

0,12 W/(mk)

PS Plansteine sind in den Höhen 199mm & 249mm erhältlich. Sie werden im Dünnbettmörtelverfahren verarbeitet, die Lagerfugendicke beträgt dabei 1-2mm. Die Stirnseiten sind mit Nut&Feder ausgeprägt, ab einer Wandstärke von 175mm ist zusätzlich zur leichteren Verarbeitung eine Grifftasche vorhanden.

Bild	Steinbezeichnung	Maße in mm L x B x H	Druckfestig- keitsklasse N / mm ²	Rohdichte- klasse kg / dm ³	Gewicht in kg (ca.)	Stk. je Pal.	cbm je Pal. (ca.)	Materialbedarf		Art.nr.
								Stk. pro qm	Stk. pro cbm	
	Porenbeton-Planstein PP 4-0,6	600x150x249	4	0,6	17,2	60	1,35	6,7	44,4	224150462
	Porenbeton-Planstein PP 4-0,6	600x175x249	4	0,6	20,1	48	1,26	6,7	38,1	224175462
	Porenbeton-Planstein PP 4-0,6	600x200x249	4	0,6	23,0	36	1,08	6,7	33,3	224200462
	Porenbeton-Planstein PP 4-0,6	600x240x199	4	0,6	22,0	48	1,38	8,3	34,7	214240461
		600x240x249			27,5	36	1,29	6,7	27,8	224240462
	Dünnbettmörtel zur Vermauerung von Plansteinen				15 kg	80		Verbrauch: ca 15kg / Steinpalette entspricht ca. 10kg / cbm		100002000
					20 kg	64		Die Abnahme von einzelnen Säcken ist möglich!		100002050



Porenbeton

Produktübersicht

>> nach PS DIN EN 771-4

Porenbeton Planstein / PP4-06

Unsere geprüfte Wärmeleitfähigkeit dieser Steine beträgt:

0,12 W/(mk)

PS Plansteine sind in den Höhen 199mm & 249mm erhältlich. Sie werden im Dünnbettmörtelverfahren verarbeitet, die Lagerfugendicke beträgt dabei 1-2mm. Die Stirnseiten sind mit Nut&Feder ausgeprägt, ab einer Wandstärke von 175mm ist zusätzlich zur leichteren Verarbeitung eine Grifftasche vorhanden.

Bild	Steinbezeichnung	Maße in mm L x B x H	Druckfestigkeitsklasse N / mm ²	Rohdichteklasse kg / dm ³	Gewicht in kg (ca.)	Stk. je Pal.	cbm je Pal. (ca.)	Materialbedarf		Art.nr.
								Stk. pro qm	Stk. pro cbm	
	Porenbeton-Planstein PP 4-0,6	600x300x249	4	0,6	34,4	24	1,08	6,7	22,2	224300462
	Porenbeton-Planstein PP 4-0,6	600x365x249	4	0,6	41,9	24	1,31	6,7	18,3	224365462
	Dünnbettmörtel zur Vermauerung von Plansteinen				15 kg	80		Verbrauch: ca 15kg / Steinpalette entspricht ca. 10kg / cbm		100002000
					20 kg	64		Die Abnahme von einzelnen Säcken ist möglich!		100002050