



Porenbeton

Produktübersicht






>> nach PS DIN EN 771-4

Porenbeton Planstein / PP2-035
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry}$ (P=50%):
0,09 W/mK

PS Plansteine in PP2-0,35 mit verbesserten Wärmedämmeigenschaften sind in der Höhe 249mm erhältlich.

Sie werden im Dünnbettmörtelverfahren verarbeitet, die Lagerfugendicke beträgt dabei 1-2mm.

Die Stirnseiten sind mit Nut&Feder ausgeprägt, ab einer Wandstärke von 175mm ist zusätzlich zur leichteren Verarbeitung eine Grifftasche vorhanden.

Bild	Steinbezeichnung	Maße in mm L x B x H	Druckfestig- keitsklasse N / mm ²	Rohdichte- klasse kg / dm ³	Gewicht in kg (ca.)	Stk. je Pal.	cbm je Pal. (ca.)	Materialbedarf		Art.nr.
								Stk. pro qm	Stk. pro cbm	
	Porenbeton-Planstein PP 2-0,35	600x150x249	2	0,35	10,3	60	1,34	6,7	44,62	232150205
	Porenbeton-Planstein PP 2-0,35	600x175x249	2	0,35	12,0	48	1,25	6,7	38,25	232175205
	Porenbeton-Planstein PP 2-0,35	600x200x249	2	0,35	13,7	42	1,25	6,7	33,47	232200205
	Porenbeton-Planstein PP 2-0,35	600x240x249	2	0,35	16,5	36	1,29	6,7	27,89	232240205
	Dünnbettmörtel zur Vermauerung von Plansteinen				15 kg	80		Verbrauch: ca 15kg / Steinpalette entspricht ca. 12,5kg / cbm Die Abnahme von einzelnen Säcken ist möglich!		100002000



Porenbeton

Produktübersicht





>> nach PS DIN EN 771-4

Porenbeton Planstein / PP2-035
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry}$ (P=50%):
0,09 W/mK

PS Plansteine in PP2-0,35 mit verbesserten Wärmedämmeigenschaften sind in der Höhe 249mm erhältlich.

Sie werden im Dünnbettmörtelverfahren verarbeitet, die Lagerfugendicke beträgt dabei 1-2mm.

Die Stirnseiten sind mit Nut&Feder ausgeprägt, ab einer Wandstärke von 175mm ist zusätzlich zur leichteren Verarbeitung eine Grifftasche vorhanden.

Bild	Steinbezeichnung	Maße in mm L x B x H	Druckfestig- keitsklasse N / mm ²	Rohdichte- klasse kg / dm ³	Gewicht in kg (ca.)	Stk. je Pal.	cbm je Pal. (ca.)	Materialbedarf		Art.nr.
								Stk. pro qm	Stk. pro cbm	
	Porenbeton-Planstein PP 2-0,35	600x300x249	2	0,35	20,6	30	1,34	6,7	22,31	232300205
	Porenbeton-Planstein PP 2-0,35	600x365x249	2	0,35	25,1	24	1,31	6,7	18,34	232365205
	Porenbeton-Planstein PP 2-0,35	600x425x249	2	0,35	29,2	18	1,14	6,7	15,75	232425205
	Dünnbettmörtel zur Vermauerung von Plansteinen				15 kg	80		Verbrauch: ca 15kg / Steinpalette entspricht ca. 12,5kg / cbm Die Abnahme von einzelnen Säcken ist möglich!		100002000