

Porenbeton

Produktübersicht

>> nach PS DIN EN 771-4






Porenbeton Planstein / PP4-05

Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry}$ (P=50%):**0,12 W/mK**

PS Plansteine in PP4-05 sind in der Höhe 249mm erhältlich.

Sie werden im Dünnbettmörtelverfahren verarbeitet, die Lagerfugendicke beträgt dabei 1-2mm.

Die Stirnseiten sind mit Nut&Feder ausgeprägt, ab einer Wandstärke von 175mm ist zusätzlich zur leichteren Verarbeitung eine Grifftasche vorhanden.

Bild	Steinbezeichnung	Maße in mm L x B x H	Druckfestig- keitsklasse N / mm ²	Rohdichte- klasse kg / dm ³	Gewicht in kg (ca.)	Stk. je Pal.	cbm je Pal. (ca.)	Materialbedarf		Art.nr.
								Stk. pro qm	Stk. pro cbm	
	Porenbeton-Planstein PP 4-0,5	600x115x249	4	0,5	11,5	78	1,34	6,7	58,2	234115205
	Porenbeton-Planstein PP 4-0,5	600x150x249	4	0,5	14,7	60	1,35	6,7	44,4	234150205
	Porenbeton-Planstein PP 4-0,5	600x175x249	4	0,5	17,1	48	1,26	6,7	38,1	234175205
	Porenbeton-Planstein PP 4-0,5	600x200x249	4	0,5	19,6	42	1,26	6,7	33,3	234200205
	Dünnbettmörtel zur Vermauerung von Plansteinen				15 kg	80		Verbrauch: ca 15kg / Steinpalette entspricht ca. 12,5kg / cbm Die Abnahme von einzelnen Säcken ist möglich!		100002000

Porenbeton

Produktübersicht

>> nach PS DIN EN 771-4






Porenbeton Planstein / PP4-05

Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry}$ (P=50%):**0,12 W/mK**

PS Plansteine in PP4-05 sind in der Höhe 249mm erhältlich.

Sie werden im Dünnbettmörtelverfahren verarbeitet, die Lagerfugendicke beträgt dabei 1-2mm.

Die Stirnseiten sind mit Nut&Feder ausgeprägt, ab einer Wandstärke von 175mm ist zusätzlich zur leichteren Verarbeitung eine Grifftasche vorhanden.

Bild	Steinbezeichnung	Maße in mm L x B x H	Druckfestig- keitsklasse N / mm ²	Rohdichte- klasse kg / dm ³	Gewicht in kg (ca.)	Stk. je Pal.	cbm je Pal. (ca.)	Materialbedarf		Art.nr.
								Stk. pro qm	Stk. pro cbm	
	Porenbeton-Planstein PP 4-0,5	600x240x249	4	0,5	23,5	36	1,29	6,7	27,8	234240205
	Porenbeton-Planstein PP 4-0,5	600x300x249	4	0,5	29,4	30	1,35	6,7	22,2	234300205
	Porenbeton-Planstein PP 4-0,5	600x365x249	4	0,5	35,7	24	1,31	6,7	18,3	234365205
	Porenbeton-Planstein PP 4-0,5	600x425x249*	4	0,5	41,6	18	1,14	6,7	15,8	234425205
	Dünnbettmörtel zur Vermauerung von Plansteinen				15 kg	80		Verbrauch: ca 15kg / Steinpalette entspricht ca. 12,5kg / cbm Die Abnahme von einzelnen Säcken ist möglich!		100002000